

***Sömlösa varmvalsade stålrör***  
S355J2H/E355+AR



# Sömlösa varmvalsade stålrör

## S355J2H/E355+AR

Sömlösa varmvalsade stålrör i kvalitet S355J2H/E355+AR, enligt EN 10210-1/EN 10297-1.  
Rören levereras i fabriktionslängder alternativt kapade i fixlängder.  
Materialcertifikat: EN10204/3.1.  
Toleranser: EN10210-2

### PRODUKT

Sömlösa, varmvalsade rör.

### KVALITET

Stål: S355J2H, E355+AR

### STANDARDER

EN 10210-1/2  
EN 10297-1/2

### BERÄKNING AV TEORETISK VIKT (KG/M) FÖR STÅLRÖR

Du kan använda följande enkla formel för att beräkna den teoretiska vikten av en storlek:

$$V = (D-s) * s * 0,02466$$

där: V = vikt (kg/m)  
D = utsides diameter (mm)  
s = vägg tjocklek

### KEMISK SAMMANSÄTTNING (VÄRMEANALYS)

STÅLKVALITET	C	Mn	Si	P	S	V
S355J2H/E355+AR	max	max	max	max	max	max
	0,22	1,60	0,55	0,030	0,035	

### MEKANISKA EGENSKAPER

STÅLKVALITET	Brottgräns min	Sträckgräns min	Förlängning min
S355J2H/E355+AR	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	%
	Gods i mm	Gods i mm	20
	≤16 >16 40 >40 ≤65 >65	≤16 >16 ≤40 >40 ≤65 >65	-20° vid min. 27 J
	490 490 490 490	355 345 335 315	

### TOLERANSER

STÅLKVALITET	Ytterdiameter	Tjocklek	Rakhet
S355J2H/E355+AR	+/- 1%	+/- 12,5%	0,2% av hel längd och 3 mm/m

- Den positiva avvikelser begränsas av tolerans på vikt
- Avvikelse större än 10% men inte större än 12,5% av den nominella tjockleken förekomma av jämna övergångsområden över högst 25% av omkretsen.

### Sömlösa varmvalsade stålrör

Sömlösa varmvalsade stålrör i kvalitet S355J2H/E355+AR,  
enligt EN 10210-1/EN 10297-1.  
Rören levereras i fabriktionslängder alternativt kapade i fixlängder.  
Materialcertifikat: EN10204/3.1.  
Toleranser: EN10210-2

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>33,7</b>	4,0**	25,7	2,93
	5,0**	23,7	3,54
	6,3**	21,1	4,26
	7,1**	19,5	4,66
<b>38,0</b>	4,0**	30,0	3,4,
	5,0**	28,0	4,07
	6,3**	25,4	4,93
	7,1**	23,8	5,41
	8,0**	22,0	5,92
	8,8**	20,4	6,34
<b>42,4</b>	4,0**	34,4	3,79
	5,0**	32,4	4,61
	6,3**	29,8	5,61
	7,1**	28,2	6,18
	8,0**	26,4	6,79
	8,8**	24,8	7,29
10,0**	22,4	7,99	
<b>44,5</b>	4,0**	36,5	4,00
	4,5**	35,5	4,44
	5,0**	34,5	4,87
	6,3**	31,9	5,94
	7,1**	30,3	6,55
	8,0**	28,5	7,20
	8,8**	26,9	7,75
	10,0**	24,5	8,51
	11,0**	22,5	9,09
	12,5**	19,5	9,86
<b>48,3</b>	4,0**	40,3	4,37
	5,0**	37,3	5,34
	6,3**	35,7	6,53
	7,1**	34,1	7,21
	8,0**	32,3	7,95
	10,0**	28,3	9,44
	11,0**	26,3	10,12
	12,5**	23,3	11,04

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>51</b>	2,9**	45,2	3,44
	4,0**	43,0	4,64
	5,0**	41,0	5,67
	5,6*	39,8	6,27
	6,3*	38,4	6,95
	7,1**	36,8	7,69
	8,0**	35,0	8,48
	8,8**	33,4	9,16
	10,0*	31,0	10,11
	11,0**	29,0	10,85
	12,5**	26,0	11,90
	14,2**	22,6	12,89
	<b>54</b>	4,0**	46,0
5,0**		44,0	6,04
6,3**		41,4	7,41
8,0**		38,0	9,08
12,5**		29,0	12,79
14,2**	25,6	13,94	
<b>57</b>	5,0**	47,0	6,41
	6,3**	44,4	7,88
	8,0*	41,0	9,67
	10,0**	37,0	11,59
	11,0**	35,0	12,48
	12,5**	32,0	13,72
	14,2**	28,6	14,99
	16,0**	25,0	16,18
<b>60,3</b>	4,0**	52,3	5,55
	5,0**	50,3	6,82
	6,3*	47,7	8,39
	7,1**	46,1	9,32
	8,0*	44,3	10,32
	8,8**	42,7	11,18
	10,0*	40,3	12,40
	12,5*	35,3	14,74
	14,2*	31,9	16,14
	16,0**	28,3	17,48
	17,5*	25,3	18,47

Forts. nästa sida

\* Lagervara  
\*\* Anskaffas inom 1-2 veckor

## Sömlösa varmvalsade stålrör

Sömlösa varmvalsade stålrör i kvalitet S355J2H/E355+AR,  
enligt EN 10210-1/EN 10297-1.

Rören levereras i fabriktionslängder alternativt kapade i fixlängder.

Materialcertifikat: EN10204/3.1.

Toleranser: EN10210-2

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>63,5</b>	5,0**	53,5	7,21
	6,3**	50,9	8,89
	7,1**	49,3	9,88
	8,0**	47,5	10,95
	10,0**	43,5	13,19
	11,0**	41,5	14,24
	12,5*	38,5	15,72
	14,2*	35,1	17,26
	16,0**	31,5	18,74
	17,5*	28,5	19,90
<b>67</b>	6,3**	54,4	9,43
	10,0**	47,0	14,06
	12,5**	42,0	16,80
	14,2**	38,6	18,49
	16,0**	35,0	20,12
	17,5*	32,0	21,36
<b>70</b>	4,0**	62,0	6,51
	5,0**	60,0	8,02
	6,3**	57,4	9,90
	7,1*	55,8	11,01
	8,0*	54,0	12,23
	8,8**	52,4	13,28
	10,0*	50,0	14,80
	12,5*	45,0	17,72
	14,2**	41,6	19,54
	16,0**	38,0	21,31
	17,5**	35,0	22,66
	20,0**	30,0	24,66
	<b>73</b>	6,3**	60,4
8,0**		57,0	12,82
10,0**		53,0	15,54
12,5**		48,0	18,65
14,2**		44,6	20,59
16,0**		41,0	22,49
17,5**		38,0	23,95
20,0**		33,0	26,14

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>76,1</b>	4,0**	68,1	7,11
	5,0**	66,1	8,77
	6,3**	63,5	10,84
	7,1*	61,9	12,08
	8,0*	60,1	13,44
	8,8**	58,5	14,61
	10,0*	56,1	16,30
	12,5*	51,1	19,61
	14,2**	47,7	21,68
	16,0**	44,1	23,71
	17,5**	41,1	25,30
	20,0**	36,1	27,67
22,2**	31,7	29,51	
<b>82,5</b>	4,0**	74,5	7,74
	5,0**	72,5	9,56
	5,6**	71,3	10,62
	6,3*	69,9	11,84
	7,1*	68,3	13,20
	8,0**	66,5	14,70
	8,8**	64,9	15,99
	10,0*	62,5	17,88
	11,0**	60,5	19,40
	12,5*	57,5	21,58
	14,2*	54,1	23,92
	16,0**	50,5	26,25
	17,5*	47,5	28,10
	20,0*	42,5	30,83
	22,2**	38,1	33,01
25,0*	32,5	35,45	
<b>88,9</b>	4,0**	80,9	8,38
	5,0**	78,9	10,35
	5,6**	77,7	11,50
	6,3*	76,3	12,83
	7,1**	74,7	14,32
	8,0*	72,9	15,96
	8,8**	71,3	17,40
	10,0**	68,9	19,46
	12,5*	63,9	23,55
	14,2**	60,5	26,16
	16,0*	56,9	28,80
	17,5**	53,9	30,81
	20,0*	48,9	33,98
	22,2**	44,5	36,52
	25,0*	38,9	39,40

Forts. nästa sida

\* Lagervara

\*\* Anskaffas inom 1-2 veckor

## Sömlösa varmvalsade stålrör

Sömlösa varmvalsade stålrör i kvalitet S355J2H/E355+AR,  
enligt EN 10210-1/EN 10297-1.

Rören levereras i fabriktionslängder alternativt kapade i fixlängder.

Materialcertifikat: EN10204/3.1.

Toleranser: EN10210-2

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>95</b>	6,3**	82,4	13,78
	7,1**	80,8	15,39
	8,0**	79,0	17,16
	8,8**	77,4	18,71
	10,0**	75,0	20,96
	12,5**	70,0	25,43
	14,2**	66,6	28,30
	16,0**	63,0	31,17
	17,5**	60,0	33,45
	20,0**	55,0	36,99
	22,2**	50,6	39,86
	25,0**	45,0	43,16
<b>101,6</b>	4,0**	93,6	9,63
	5,0**	91,6	11,91
	6,3*	89,0	14,80
	7,1**	87,4	16,55
	8,0*	85,6	18,47
	8,8**	84,0	20,14
	10,0*	81,6	22,59
	12,5*	76,6	27,47
	14,2*	73,2	30,61
	16,0**	69,6	33,78
	17,5*	66,6	36,30
	20,0**	61,6	40,25
	22,2*	57,2	43,47
	25,0*	51,6	47,23
	28,0**	45,6	50,82
	30,0*	41,6	55,97
<b>108</b>	4,0**	100,0	10,26
	5,0**	98,0	12,70
	6,3**	95,4	15,80
	7,1**	93,8	17,67
	8,0*	92,0	19,73
	8,8**	90,4	21,53
	10,0**	88,0	24,17
	12,5**	83,0	29,44
	14,2**	79,6	32,85
	16,0**	76,0	36,30
	17,5**	73,0	39,06
	20,0**	68,0	43,40
	22,2**	63,6	46,97
	25,0**	58,0	51,20
	28,0**	52,0	55,24
	30,0**	48,0	57,71

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>114,3</b>	5,0**	104,3	13,48
	6,3*	101,7	16,78
	7,1**	100,1	18,77
	8,0**	98,3	20,97
	8,8*	96,7	22,90
	10,0*	94,3	25,72
	11,0**	92,3	28,02
	12,5*	89,3	31,38
	14,2*	85,9	35,05
	16,0**	82,3	38,79
	17,5**	79,3	41,78
	20,0*	74,3	46,51
	22,2**	69,9	50,42
	25,0**	64,3	55,06
<b>121</b>	28,0**	58,3	59,59
	30,0*	54,3	62,37
	35,0**	44,3	68,45
	5,0**	111,0	14,30
	5,6**	109,8	15,94
	6,3**	108,4	17,82
	7,1**	106,8	19,94
	8,0**	105,0	22,29
	8,8**	103,4	24,35
	10,0**	101,0	27,37
	11,0**	99,0	29,84
	12,5**	96,0	33,50
	14,2**	92,6	37,40
	16,0*	89,0	41,43
17,5**	86,0	44,67	
20,0*	81,0	49,82	
22,2**	76,6	54,09	
25,0*	71,0	59,19	
28,0**	65,0	64,22	
30,0*	61,0	67,32	
32,0**	57,0	70,23	
35,0*	51,0	74,23	
40,0**	41,0	79,90	

Forts. nästa sida

\* Lagervara  
\*\* Anskaffas inom 1-2 veckor

### Sömlösa varmvalsade stålrör

Sömlösa varmvalsade stålrör i kvalitet S355J2H/E355+AR,  
enligt EN 10210-1/EN 10297-1.

Rören levereras i fabrikationslängder alternativt kapade i fixlängder.

Materialcertifikat: EN10204/3.1.

Toleranser: EN10210-2

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>127</b>	5,0**	117,0	15,04
	5,6**	115,8	16,77
	6,3**	114,4	18,75
	7,1**	112,8	20,99
	8,0**	111,0	23,48
	8,8*	109,4	25,65
	10,0**	107,0	28,85
	11,0**	105,0	31,47
	12,5*	102,0	35,30
	14,2**	98,6	39,50
	16,0**	95,0	43,80
	17,5**	92,0	47,26
	20,0**	87,0	52,77
	22,2**	82,6	57,38
	25,0*	77,0	62,89
	28,0**	71,0	68,36
	30,0**	67,0	71,76
	35,0**	57,0	79,41
	40,0**	47,0	85,82
	45,0**	37,0	91,00
<b>133</b>	4,0**	125,0	12,73
	5,0**	123,0	15,78
	6,3**	120,4	19,69
	7,1**	118,8	22,04
	8,0**	117,0	24,66
	8,8*	115,4	26,95
	10,0**	113,0	30,33
	12,5**	108,0	37,15
	14,2**	104,6	41,60
	16,0**	101,0	46,17
	17,5*	98,0	49,85
	20,0**	93,0	55,73
	22,2**	88,6	60,66
	25,0**	83,0	66,58
	28,0**	77,0	72,50
	30,0*	73,0	76,20
	32,0**	69,0	79,70
	35,0**	63,0	84,59
	40,0**	53,0	91,74
	45,0**	43,0	97,66
<b>139,7</b>	5,0**	129,7	16,61
	6,3*	127,1	20,73
	7,1**	125,5	23,22
	8,0**	123,7	25,98
	8,8**	122,1	28,41
	10,0*	119,7	31,99
	11,0**	117,7	34,91

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>139,7</b>	12,5*	114,7	39,21
	14,2**	111,3	43,95
	16,0*	107,7	48,81
	17,5*	104,7	52,74
	20,0*	99,7	59,04
	22,2**	95,3	64,33
	25,0*	89,7	70,72
	28,0**	83,7	77,13
	30,0*	79,7	81,16
	35,0**	69,7	90,37
	40,0*	59,7	98,35
	45,0*	49,7	105,09
	<b>146</b>	6,3**	133,4
8,0**		130,0	27,23
10,0**		126,0	33,54
12,5**		121,0	41,15
14,2**		117,6	46,15
16,0**		114,0	51,30
17,5**		111,0	55,46
20,0**		106,0	62,15
22,2**		101,6	67,78
25,0**		96,0	74,60
28,0**		90,0	81,48
30,0**		86,0	85,82
35,0**		76,0	95,81
40,0**	66,0	104,56	
45,0**	56,0	112,08	
50,0**	46,0	118,37	
<b>152,4</b>	5,0**	142,4	18,18
	6,3**	139,8	22,70
	7,1**	138,2	25,44
	8,0*	136,4	28,49
	10,0*	132,4	35,12
	12,5*	127,4	43,13
	14,2*	124,0	48,40
	16,0*	120,4	53,82
	17,5**	117,4	58,22
	20,0*	112,4	65,30
	22,2**	108,0	71,28
	25,0*	102,4	78,55
	28,0**	96,4	85,90
30,0*	92,4	90,56	
35,0*	82,4	101,33	
40,0**	72,4	110,88	
45,0*	62,4	119,19	
50,0**	52,4	126,26	

\* Lagervara

\*\* Anskaffas inom 1-2 veckor

Forts. nästa sida

## Sömlösa varmvalsade stålrör

Sömlösa varmvalsade stålrör i kvalitet S355J2H/E355+AR,  
enligt EN 10210-1/EN 10297-1.

Rören levereras i fabriktionslängder alternativt kapade i fixlängder.

Materialcertifikat: EN10204/3.1.

Toleranser: EN10210-2

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>159</b>	6,3**	146,4	23,72
	7,1**	144,8	26,60
	8,0**	143,0	29,79
	8,8*	141,4	32,60
	10,0**	139,0	36,75
	11,0**	137,0	40,15
	12,5*	134,0	45,16
	14,2**	130,6	50,71
	16,0**	127,0	56,42
	17,5*	124,0	61,07
	20,0*	119,0	68,56
	22,2**	114,6	74,89
	25,0*	109,0	82,61
	30,0*	99,0	95,44
	32,0**	95,0	100,22
	35,0**	89,0	107,03
	40,0*	79,0	117,40
	45,0*	69,0	126,51
	50,0*	59,0	134,40
	55,0**	49,0	141,06
60,0**	39,0	146,49	
<b>165,1</b>	10,0**	145,1	38,25
	12,5**	140,1	47,04
	16,0**	133,1	58,83
	17,5**	130,1	63,70
	22,2**	120,7	78,23
	25,0**	115,1	86,38
	30,0**	105,1	99,95
	40,0**	85,1	123,40
	50,0**	65,1	141,92
	<b>168,3</b>	6,3**	155,7
7,1**		154,1	28,23
8,0**		152,3	31,63
8,8**		150,7	34,61
10,0**		148,3	39,04
11,0**		146,3	42,67
12,5*		143,3	48,03
14,2*		139,9	53,96
16,0**		136,3	60,09
17,5**		133,3	65,08
20,0*		128,3	73,14
22,2**		123,9	79,99
25,0*		118,3	88,35
28,0**		112,3	96,88

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>168,3</b>	30,0*	108,3	102,32
	35,0*	98,3	115,06
	36,0**	96,3	117,46
	40,0*	88,3	126,56
	45,0*	78,3	136,83
	50,0*	68,3	145,87
	55,0**	58,3	153,67
	60,0**	48,3	160,25
	<b>171</b>	8,0**	155,0
12,5**		146,0	48,86
14,2**		142,6	54,91
20,0**		131,0	74,48
25,0**		121,0	90,01
35,0**		101,0	117,39
40,0**		91,0	129,22
<b>177,8</b>	6,3**	165,2	26,65
	8,0*	161,8	33,50
	8,8**	160,2	36,68
	10,0*	157,8	41,38
	11,0**	155,8	45,25
	12,5*	152,8	50,96
	14,2*	149,4	57,29
	16,0**	145,8	63,84
	17,5*	142,8	69,18
	20,0*	137,8	77,83
	22,2**	133,4	85,19
	25,0**	127,8	94,21
	28,0**	121,8	103,44
	30,0*	117,8	109,35
	32,0*	113,8	115,05
	35,0**	107,8	123,26
	36,0*	105,8	125,90
	40,0*	97,8	135,93
45,0*	87,8	147,37	
50,0*	77,8	157,58	
55,0**	67,8	166,56	
60,0**	57,8	174,30	
<b>184,2</b>	20,0**	144,2	80,99
<b>187,0</b>	28*	131,0	109,79

Forts. nästa sida

\* Lagervara  
\*\* Anskaffas inom 1-2 veckor

### Sömlösa varmvalsade stålrör

Sömlösa varmvalsade stålrör i kvalitet S355J2H/E355+AR,  
enligt EN 10210-1/EN 10297-1.

Rören levereras i fabriktionslängder alternativt kapade i fixlängder.

Materialcertifikat: EN10204/3.1.

Toleranser: EN10210-2

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>193,7</b>	6,3**	181,1	29,12
	7,1**	179,5	32,67
	8,0**	177,7	36,64
	8,8**	176,1	40,13
	10,0*	173,7	45,30
	11,0**	171,7	49,56
	12,5*	168,7	55,86
	14,2**	165,3	62,86
	16,0**	161,7	70,12
	17,5*	158,7	76,04
	20,0*	153,7	85,67
	22,2**	149,3	93,89
	25,0*	143,7	104,01
	28,0**	137,7	114,42
	30,0*	133,7	121,11
	35,0*	123,7	136,98
	40,0*	113,7	151,62
	45,0**	103,7	165,02
	50,0*	93,7	177,19
	55,0**	83,7	188,13
60,0**	73,7	197,83	
<b>203</b>	6,3*	190,4	30,56
	8,0**	187,0	38,47
	10,0*	183,0	47,60
	12,5**	178,0	58,72
	14,2*	174,6	66,12
	16,0**	171,0	73,79
	17,5*	168,0	80,06
	20,0*	163,0	90,26
	22,2**	158,6	98,98
	25,0*	153,0	109,74
	30,0*	143,0	127,98
	35,0**	133,0	145,01
	40,0*	123,0	160,79
	45,0*	113,0	175,34
	50,0**	103,0	188,66
	55,0**	93,0	200,74
60,0*	83,0	211,59	

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>216,0</b>	10,0**	196,0	50,80
	16,0**	184,0	78,92
	20,0**	176,0	96,67
	25,0*	166,0	117,76
	30,0**	156,0	137,61
	35,0**	146,0	156,23
	40,0**	136,0	173,61
	45,0*	126,0	189,77
	50,0**	116,0	204,69
	60,0**	96,0	230,83
	<b>219,1</b>	6,3*	206,5
7,1**		204,9	37,12
8,0*		203,1	41,65
8,8*		201,5	45,64
10,0*		199,1	51,57
11,0**		197,1	56,45
12,5*		194,1	63,69
14,2*		190,7	71,75
16,0**		187,1	80,14
17,5*		184,1	87,00
20,0*		179,1	98,22
22,2**		174,7	107,80
25,0*		169,1	119,67
28,0**		163,1	131,96
30,0*		159,1	139,90
35,0**		149,1	158,90
40,0*		139,1	176,67
45,0**	129,1	193,21	
50,0*	119,1	208,51	
55,0**	109,1	222,58	
60,0*	99,1	235,41	

Forts. nästa sida

\* Lagervara

\*\* Anskaffas inom 1-2 veckor



### Sömlösa varmvalsade stålrör

Sömlösa varmvalsade stålrör i kvalitet S355J2H/E355+AR,  
enligt EN 10210-1/EN 10297-1.

Rören levereras i fabriktionslängder alternativt kapade i fixlängder.

Materialcertifikat: EN10204/3.1.

Toleranser: EN10210-2

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>229</b>	6,3**	216,4	34,60
	8,0**	213,0	43,60
	10,0**	209,0	54,01
	12,5**	204,0	66,74
	14,2**	200,6	75,22
	16,0**	197,0	84,04
	17,5**	194,0	91,28
	20,0**	189,0	103,08
	22,2**	184,6	113,22
	25,0**	179,0	125,77
	30,0**	169,0	147,23
	35,0*	159,0	167,44
	40,0*	149,0	186,44
	45,0**	139,0	204,19
	50,0*	129,0	220,72
	55,0**	119,0	236,01
60,0**	109,0	250,06	
<b>241</b>	20,0*	201,0	109,00
	36,0*	169,0	182,00
	50,0*	141,0	235,51
<b>244,5</b>	6,3**	231,9	37,01
	7,1**	230,3	41,57
	8,0**	228,5	46,66
	8,8**	226,9	51,15
	10,0**	224,5	57,83
	11,0**	222,5	63,34
	12,5*	219,5	71,52
	14,2**	216,1	80,65
	16,0**	212,5	90,16
	17,5**	209,5	97,97
	20,0**	204,5	110,73
	22,2**	200,1	121,70
	25,0*	194,5	135,33
	28,0**	188,5	149,49
	30,0**	184,5	158,69
	32,0**	180,5	167,69
	35,0*	174,5	180,83
	40,0**	164,5	201,73
	45,0**	154,5	221,39
	50,0*	144,5	239,83
55,0**	134,5	257,03	
60,0*	124,5	273,00	
70,0*	104,5	301,23	

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>254</b>	8,0*	238,0	48,53
	10,0**	234,0	60,20
	12,5**	229,0	74,45
	14,2*	225,6	83,97
	16,0**	222,0	93,91
	17,5**	219,0	102,07
	20,0**	214,0	115,41
	22,2**	209,6	126,90
	25,0**	204,0	141,18
	28,0**	198,0	156,05
	30,0**	194,0	165,72
	35,0*	184,0	189,03
	40,0*	174,0	211,10
	45,0**	164,0	231,94
	50,0*	154,0	251,54
	55,0*	144,0	269,91
60,0*	134,0	287,05	
70,0**	114,0	317,63	
<b>267</b>	6,3**	254,4	40,50
	8,0**	251,0	51,10
	10,0*	247,0	63,38
	12,5*	242,0	78,45
	14,2**	238,6	88,53
	16,0**	235,0	99,04
	17,5**	232,0	107,68
	20,0**	227,0	121,83
	22,2**	222,6	134,02
	25,0**	217,0	149,20
	28,0**	211,0	165,03
	30,0*	207,0	175,34
	35,0*	197,0	200,25
	40,0*	187,0	223,92
	45,0*	177,0	246,36
	50,0*	167,0	267,57
55,0*	157,0	287,55	
60,0**	147,0	306,29	
65,0*	137,0	323,80	

Forts. nästa sida

\* Lagervara  
\*\* Anskaffas inom 1-2 veckor

## Sömlösa varmvalsade stålrör

Sömlösa varmvalsade stålrör i kvalitet S355J2H/E355+AR,  
enligt EN 10210-1/EN 10297-1.

Rören levereras i fabriktionslängder alternativt kapade i fixlängder.

Materialcertifikat: EN10204/3.1.

Toleranser: EN10210-2

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>273</b>	6,3**	260,4	41,44
	8,0**	257,0	52,28
	10,0**	253,0	64,86
	12,5**	248,0	80,30
	14,2**	244,6	90,63
	16,0*	241,0	101,41
	17,5**	238,0	110,27
	20,0**	233,0	124,78
	22,2**	228,6	137,31
	25,0**	223,0	152,90
	28,0**	217,0	169,17
	30,0**	213,0	179,78
	32,0*	209,0	190,19
	35,0**	203,0	205,43
	40,0**	193,0	229,84
	45,0*	183,0	253,02
	50,0*	173,0	274,97
	55,0**	163,0	295,68
	60,0**	153,0	315,17
	65,0**	143,0	333,42
70,0**	133,0	350,43	
<b>279</b>	12,5**	254,0	82,15
	16,0**	247,0	103,77
	20,0**	239,0	127,74
	22,2**	234,6	140,59
	25,0*	229,0	156,60
	28,0**	223,0	173,32
	30,0**	219,0	184,22
	36,0*	207,0	215,73
	40,0*	199,0	235,75
	45,0**	189,0	259,68
	50,0*	179,0	282,37
	55,0**	169,0	303,82
	60,0**	159,0	324,04
	70,0**	139,0	360,79
	<b>292</b>	10,0**	272,0
12,5**		267,0	86,16
14,2**		263,6	97,28
16,0**		260,0	108,90
17,5**		257,0	118,47
20,0**		252,0	134,16
25,0**		242,0	164,61
30,0**		232,0	193,84
35,0*		222,0	221,83
40,0**		212,0	248,58
45,0*		202,0	274,11
50,0**		192,0	298,40
55,0*		182,0	321,46
60,0**		172,0	343,28

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>298,5</b>	7,1**	284,3	51,02
	8,0**	282,5	57,31
	8,8**	280,9	62,87
	10,0**	278,5	71,15
	11,0**	276,5	77,99
	12,5**	273,5	88,16
	14,2*	270,1	99,56
	16,0**	266,5	111,47
	17,5**	263,5	121,27
	20,0**	258,5	137,36
	22,2**	254,1	151,27
	25,0*	248,5	168,62
	28,0**	242,5	186,78
	30,0**	238,5	198,64
	35,0*	228,5	227,44
	36,0*	226,5	233,04
	40,0*	218,5	254,99
	45,0**	208,5	281,32
	50,0*	198,5	306,41
	55,0**	188,5	330,27
60,0*	178,5	352,90	
65,0*	168,5	374,29	
70,0**	158,5	394,45	
75,0**	148,5	413,38	
80,0*	138,5	431,07	
<b>305</b>	8,0**	289,0	58,59
	10,0**	285,0	72,75
	12,5**	280,0	90,20
	14,2**	276,6	101,83
	16,0**	273,0	114,03
	17,5**	270,0	124,08
	20,0*	265,0	140,57
	22,2**	260,6	154,83
	25,0**	255,0	172,63
	28,0**	249,0	191,27
	30,0**	245,0	203,45
	35,0*	235,0	233,05
	40,0*	225,0	261,41
	45,0**	215,0	288,53
	50,0*	205,0	314,43
55,0*	195,0	339,09	
60,0**	185,0	362,52	
70,0**	165,0	405,67	

Forts. nästa sida

\* Lagervara

\*\* Anskaffas inom 1-2 veckor

## Sömlösa varmvalsade stålrör

Sömlösa varmvalsade stålrör i kvalitet S355J2H/E355+AR,  
enligt EN 10210-1/EN 10297-1.

Rören levereras i fabriktionslängder alternativt kapade i fixlängder.

Materialcertifikat: EN10204/3.1.

Toleranser: EN10210-2

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>318,0</b>	20,0**	278,0	146,90
	25,0**	268,0	181,00
	30,0**	258,0	213,00
	35,0**	248,0	244,27
	36,0*	246,0	250,00
	40,0*	238,0	274,20
	45,0**	228,0	302,95
	50,0*	218,0	330,44
	55,0*	208,0	356,72
	60,0**	198,0	381,70
	<b>323,9</b>	7,1**	309,7
8,0**		307,9	62,32
10,0*		303,9	77,41
12,5*		298,9	95,99
14,2*		295,5	108,45
16,0*		291,9	121,49
17,5**		288,9	132,23
20,0*		283,9	149,89
22,2**		279,5	165,17
25,0**		273,9	184,28
28,0**		267,9	204,32
30,0**		263,9	217,44
35,0*		253,9	249,36
36,0*		251,9	255,59
40,0*		243,9	280,05
45,0**		233,9	309,51
50,0*		223,9	337,73
55,0*		213,9	364,72
60,0*		203,9	390,48
65,0*		193,9	415,01
70,0*		183,9	438,30
80,0*	163,9	481,18	
90,0**	143,9	519,14	
100,0**	123,9	552,16	
<b>330</b>	16,0*	298,0	123,90
	17,5**	295,0	134,86
	20,0**	290,0	152,90
	22,2**	285,6	168,51
	25,0**	280,0	188,04
	30,0*	270,0	221,95
	35,0*	260,0	254,62
	40,0*	250,0	286,07
	45,0**	240,0	316,28
	50,0*	230,0	345,25
	55,0**	220,0	373,00
	60,0**	210,0	400,00
	65,0**	200,0	424,78
	70,0**	190,0	448,83

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>343,0</b>	10,0**	323,0	82,12
	12,5**	318,0	101,88
	14,2**	314,6	115,14
	16,0**	311,0	129,03
	17,5**	308,0	140,48
	20,0**	303,0	159,31
	22,2**	298,6	175,63
	25,0**	293,0	196,05
	30,0**	283,0	231,57
	35,0**	273,0	265,85
	40,0*	263,0	298,89
	45,0*	253,0	330,70
	50,0**	243,0	361,28
	55,0*	233,0	390,63
60,0*	223,0	418,74	
70,0**	203,0	471,27	
75,0**	193,0	495,68	
<b>355,6</b>	8,0**	339,6	68,58
	10,0**	335,6	85,23
	12,5**	330,6	105,76
	14,2*	327,2	119,55
	16,0**	323,6	134,00
	17,5**	320,6	145,91
	20,0**	315,6	165,52
	22,2**	311,2	182,53
	25,0*	305,6	203,82
	28,0**	299,6	226,21
	30,0*	295,6	240,89
	35,0**	285,6	276,72
	40,0*	275,6	311,32
	45,0*	265,6	344,69
	50,0*	255,6	376,82
	55,0**	245,6	407,72
	60,0*	235,6	437,39
	65,0**	225,6	465,82
70,0*	215,6	493,02	
80,0*	195,6	543,72	
90,0**	175,6	589,49	
100,0*	155,6	630,33	

Forts. nästa sida

\* Lagervara

\*\* Anskaffas inom 1-2 veckor

## Sömlösa varmvalsade stålrör

Sömlösa varmvalsade stålrör i kvalitet S355J2H/E355+AR,  
enligt EN 10210-1/EN 10297-1.

Rören levereras i fabriktionslängder alternativt kapade i fixlängder.

Materialcertifikat: EN10204/3.1.

Toleranser: EN10210-2

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>368</b>	10,0**	348,0	88,29
	12,5**	343,0	109,59
	14,2**	339,6	123,90
	16,0**	336,0	138,89
	17,5**	333,0	151,26
	20,0*	328,0	171,64
	22,2*	323,6	189,32
	25,0**	318,0	211,47
	28,0**	312,0	234,77
	30,0**	308,0	250,06
	35,0**	298,0	287,42
	40,0*	288,0	323,55
	45,0**	278,0	358,45
	50,0**	268,0	392,11
	55,0**	258,0	424,54
	60,0**	248,0	455,73
	65,0**	238,0	485,70
	70,0**	228,0	514,43
	80,0*	208,0	568,19
	90,0**	188,0	617,02
100,0**	168,0	660,91	
<b>381</b>	16,0**	349,0	144,02
	17,5**	346,0	156,87
	20,0**	341,0	178,05
	25,0**	331,0	219,48
	30,0**	321,0	259,69
	35,0**	311,0	298,64
	40,0**	301,0	336,38
	45,0**	291,0	372,87
	50,0*	281,0	408,14
	55,0**	271,0	442,17
	60,0**	261,0	474,97
	65,0**	251,0	506,54
	70,0*	241,0	536,87
	75,0**	231,0	565,97
80,0*	221,0	593,84	
<b>394</b>	11,0**	372,0	103,90
	12,5**	369,0	117,60
	14,2**	365,6	133,00
	16,0**	362,0	149,15
	17,5**	359,0	162,49
	20,0**	354,0	184,46
	25,0**	344,0	227,50
	28,0**	338,0	252,73
	30,0**	334,0	269,30
	35,0**	324,0	309,86
	40,0**	314,0	349,20
	45,0**	304,0	387,30
	50,0**	294,0	424,17

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>394</b>	55,0**	284,0	459,80
	60,0*	274,0	494,21
	65,0**	264,0	527,37
	70,0*	254,0	559,31
	80,0*	234,0	619,48
	90,0**	214,0	674,72
	100,0**	194,0	725,03
	<b>406,4</b>	8,8**	388,8
10,0**		386,4	97,76
12,5**		381,4	121,42
14,2**		378,0	137,34
16,0**		374,4	154,04
17,5**		371,4	167,84
20,0*		366,4	190,58
22,2**		362,0	210,34
25,0*		356,4	235,14
28,0**		350,4	261,29
30,0**		346,4	278,47
35,0**		336,4	320,57
40,0*		326,4	361,43
45,0**		316,4	401,06
50,0*		306,4	439,46
55,0**		296,4	476,62
60,0**		286,4	512,55
65,0**		276,4	547,25
70,0**		266,4	580,72
80,0**		246,4	643,95
90,0**	226,4	702,24	
100,0*	206,4	755,61	
<b>419</b>	12,5**	394,0	125,31
	14,2**	390,6	141,76
	16,0**	387,0	159,01
	17,5**	384,0	173,27
	20,0**	379,0	196,79
	22,2**	374,6	217,24
	25,0**	369,0	242,91
	28,0**	363,0	269,99
	30,0**	359,0	287,79
	35,0**	349,0	331,44
	40,0**	339,0	373,86
	45,0**	329,0	415,04
	50,0*	319,0	454,99
	55,0*	309,0	493,71
	60,0**	299,0	531,20
	65,0**	289,0	567,45
70,0**	279,0	602,47	
80,0**	259,0	668,80	
90,0**	239,0	730,21	
100,0*	219,0	786,68	

\* Lagervara

\*\* Anskaffas inom 1-2 veckor

## Sömlösa varmvalsade stålrör

Sömlösa varmvalsade stålrör i kvalitet S355J2H/E355+AR,  
enligt EN 10210-1/EN 10297-1.

Rören levereras i fabriktionslängder alternativt kapade i fixlängder.

Materialcertifikat: EN10204/3.1.

Toleranser: EN10210-2

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>426,0</b>	28,0**	370,0	274,82
<b>431,8</b>	20,0**	391,8	203,11
	25,0**	381,8	250,80
	30,0**	371,8	297,26
	35,0**	361,8	342,49
	40,0**	351,8	386,49
	50,0**	331,8	470,78
	60,0**	311,8	550,14
	70,0**	291,8	624,56
	80,0*	271,8	694,06
	90,0**	251,8	758,62
	100,0**	231,8	818,25
<b>445</b>	12,5**	420,0	133,32
	20,0**	405,0	209,62
	25,0**	395,0	258,94
	30,0**	385,0	307,03
	35,0**	375,0	353,88
	40,0**	365,0	399,51
	45,0**	355,0	443,90
	50,0**	345,0	487,05
	55,0**	335,0	528,98
	60,0**	325,0	569,67
	70,0**	305,0	647,35
80,0*	285,0	720,10	
100,0**	245,0	850,80	
<b>457,2</b>	10,0**	437,2	110,28
	12,5**	432,2	137,08
	14,2**	428,8	155,13
	16,0**	425,2	174,09
	20,0**	417,2	215,64
	25,0**	407,2	266,46
	28,0**	401,2	296,35
	30,0**	397,2	316,05
	35,0**	387,2	364,42
	40,0**	377,2	411,53
	45,0**	367,2	457,45
	50,0**	357,2	502,08
	55,0**	347,2	545,52
	60,0**	337,2	587,72
	65,0**	327,2	628,68
70,0**	317,2	668,41	
80,0**	297,2	744,17	
90,0**	277,2	814,99	
100,0**	257,2	880,89s	

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>470</b>	16,0**	438,0	179,14
	20,0**	430,0	221,95
	25,0**	420,0	274,35
	30,0**	410,0	325,52
	35,0**	400,0	375,46
	40,0*	390,0	424,17
	45,0**	380,0	471,64
	50,0**	370,0	517,88
	55,0**	360,0	562,89
	60,0**	350,0	606,66
	70,0**	330,0	690,51
80,0**	310,0	769,42	
90,0*	290,0	843,40	
100,0**	270,0	912,45	
<b>482,6</b>	20,0**	442,6	228,16
	30,0**	422,6	334,85
	35,0**	412,6	386,34
	40,0**	402,6	436,60
	45,0**	392,6	485,62
	50,0**	382,6	533,42
	60,0**	362,6	625,30
	70,0**	342,6	712,26
	80,0**	322,6	794,28
	90,0**	302,6	871,37
	100,0**	282,6	943,53
<b>495,0</b>	30,0**	435,0	344,02
	36,0**	423,0	407,50
	40,0**	415,0	448,83
<b>508</b>	12,5**	483,0	152,74
	14,2**	479,6	172,92
	16,0**	476,0	194,13
	17,5**	473,0	211,68
	20,0**	468,0	240,69
	22,2**	463,6	265,96
	25,0**	458,0	297,78
	28,0**	452,0	331,44
	30,0**	448,0	353,64
	35,0**	438,0	408,26
	40,0**	428,0	461,65
	45,0**	418,0	513,81
	50,0**	408,0	564,74
	55,0**	398,0	614,43
	60,0**	388,0	662,89
	65,0**	378,0	710,11
	70,0**	368,0	756,10
80,0**	348,0	844,39	
90,0**	328,0	927,74	
100,0**	308,0	1006,17	

Forts. nästa sida

## Sömlösa varmvalsade stålrör

Sömlösa varmvalsade stålrör i kvalitet S355J2H/E355+AR,  
enligt EN 10210-1/EN 10297-1.

Rören levereras i fabrikationslängder alternativt kapade i fixlängder.

Materialcertifikat: EN10204/3.1.

Toleranser: EN10210-2

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>521</b>	12,5**	496,0	156,75
	16,0**	489,0	199,26
	20,0**	481,0	247,10
	25,0**	471,0	305,80
	30,0**	461,0	363,26
	35,0**	451,0	419,48
	40,0**	441,0	474,48
	45,0**	431,0	528,24
	50,0**	421,0	580,76
	60,0**	401,0	682,12
	70,0**	381,0	778,55
	80,0**	361,0	870,04
100,0**	321,0	1038,22	
<b>530</b>	20,0**	490,0	251,54
	25,0**	480,0	311,34
	30,0**	470,0	369,91
	45,0**	440,0	538,22
	50,0**	430,0	591,86
	60,0**	410,0	695,44
	70,0**	390,0	794,08
	90,0**	350,0	976,57
	100,0**	330,0	1060,42
<b>558,8</b>	14,2**	530,6	190,71
	16,0**	527,0	214,18
	17,5**	524,0	233,61
	20,0**	519,0	265,75
	30,0**	499,0	391,22
	35,0**	489,0	452,11
	40,0**	479,0	511,76
	45,0**	469,0	570,19
	50,0**	459,0	627,37
	60,0**	439,0	738,05
	70,0**	419,0	843,80
	80,0**	399,0	944,61
	90,0**	379,0	1040,49
	100,0**	359,0	1131,44
<b>572</b>	20,0**	532,0	272,26
	25,0**	522,0	337,24
	30,0**	512,0	400,99
	36,0**	500,0	475,86
	40,0**	492,0	524,78
	45,0**	482,0	584,83
	50,0**	472,0	643,65
	60,0**	452,0	757,58
	70,0**	432,0	866,55
	75,0**	422,0	919,24

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>572</b>	80,0**	412,0	970,65
	100,0**	372,0	1164,00
<b>584,2</b>	25,0**	534,2	344,76
	30,0**	524,2	410,01
	40,0**	504,2	536,82
	50,0**	484,2	658,69
	60,0**	464,2	775,64
	70,0**	444,2	887,65
	90,0**	404,2	1096,87
	100,0**	384,2	1194,08
	<b>609,6</b>	16,0**	578,0
20,0**		570,0	290,80
25,0**		560,0	360,42
30,0**		550,0	428,80
35,0**		540,0	495,96
40,0**		530,0	561,87
45,0**		520,0	626,56
50,0**		510,0	690,01
60,0**		490,0	813,22
65,0**		480,0	872,97
70,0**		470,0	931,49
80,0**		450,0	1044,83
90,0**		430,0	1153,24
100,0**	410,0	1256,72	
<b>622</b>	20,0**	582,0	296,92
	25,0**	572,0	368,06
	30,0**	562,0	437,98
	35,0**	552,0	506,66
	40,0**	542,0	574,11
	45,0**	532,0	640,32
	50,0**	522,0	705,30
	60,0**	502,0	831,51
	70,0**	482,0	952,90
	80,0**	462,0	1069,30
	100,0**	422,0	1287,30
<b>635</b>	20,0**	595,0	303,33
	25,0**	585,0	376,08
	30,0**	575,0	447,60
	35,0**	565,0	517,88
	40,0**	555,0	586,93
	45,0**	545,0	654,75
	50,0**	535,0	721,33
	60,0**	515,0	850,80
	80,0**	475,0	1094,95

Forts. nästa sida

\* Lagervara

\*\* Anskaffas inom 1-2 veckor

### Sömlösa varmvalsade stålrör

Sömlösa varmvalsade stålrör i kvalitet S355J2H/E355+AR,  
enligt EN 10210-1/EN 10297-1.

Rören levereras i fabriktionslängder alternativt kapade i fixlängder.

Materialcertifikat: EN10204/3.1.

Toleranser: EN10210-2

YD	Gods	ID	Vikt kg/m
<b>660,4</b>	20,0**	620,4	315,86
	25,0**	610,4	391,74
	30,0**	600,4	466,39
	35,0**	590,4	539,80
	40,0**	580,4	611,99
	50,0**	560,4	752,65
	70,0**	520,4	1019,19
	80,0**	500,4	1145,06
	100,0**	460,4	1382,00
<b>711,2</b>	30,0**	651,2	503,97
	35,0**	641,2	583,65
	40,0**	631,2	662,10
	50,0**	611,2	815,29
	60,0**	591,2	963,55
	80,0**	551,2	1245,28
	90,0**	531,2	1378,74
	100,0**	511,2	1507,28
<b>762</b>	20,0**	722,0	365,97
	25,0**	712,0	454,38
	30,0**	702,0	541,55
	35,0**	692,0	627,50
	40,0**	682,0	712,21
	50,0**	662,0	877,93
	60,0**	642,0	1038,72
	80,0**	602,0	1345,50
<b>812</b>	20,0**	772,0	390,63
	25,0**	762,0	485,20
	30,0**	752,0	578,55
	40,0**	732,0	761,53
	60,0**	692,0	1112,70
	100,0**	612,0	1755,86
	120,0**	572,0	2047,84

\* Lagervara

\*\* Anskaffas inom 1-2 veckor